



- Атмосферостойкая
- Акриловая
- Быстро сохнет
- Колеруется
- Отлично шлифуется
- Водостойкая
- Для наружных и внутренних работ
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

О продукте

Назначение	Шпатлевка FAKTURA™ по дереву предназначена для финишного выравнивания и устранения неровностей, углублений и сколов на деревянных поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, в т.ч. с повышенной влажностью для последующей окраски водо- и органоразбавляемыми материалами FAKTURA™: лаками, пропитками, эмалями. Тонированная под ценные породы дерева. Для наружных и внутренних работ. Технологична в работе: легко наносится. Без запаха. С минимальной усадкой, не растрескивается
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Для внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности (паркет, мебель, окна, двери, вагонка, и т.п.), ДСП

Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Машинная, База А
Особенности	Может быть отколерована совметимыми со шпатлевкой колеровочными красками (не более 2%)
Готовые цвета	Сосна, Белый
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 7 лет
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода
Нормативный документ	ТУ 2316-006-49417770-2008

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 2 м ² /кг
Комментарий	На однослойное покрытие толщиной 1 мм - 1 кг до 2 м ²
Сушка	
До степени 3 (Часы)	2
Полное высыхание (Часы)	24
До нанесения след. слоя (Часы)	2
Полный набор свойств (Дни)	2
Комментарий	При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% слоя толщиной 1 мм – 2 часа (каждый слой). Время полного высыхания – 24 часа. До нанесения лаков, эмалей – не менее 24 часов. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	24

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства
----------------------------	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка
Банка	0,8 кг
Банка	0,4 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Шпатель
Условия при окраске	Оптимальные условия для нанесения — безветренная, теплая, облачная погода с круглосуточной температурой воздуха выше +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений, непрочного держашеюся старого покрытия, просушить. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%. Перед применением Шпатлевку перемешать
Окраска	Наносить шпателем из нержавеющей стали или пластмассы слоем толщиной до 1 мм (в трещинах до 2 мм). При значительных неровностях рекомендуется нанесение в 2-3 слоя с межслойной шлифовкой. Зашпатлеванную поверхность после высыхания рекомендуется отшлифовать, пыль удалить.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4