

Декоративный материал

Bayramix "SATAŞ" (Сафташ)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная "мозаичная" штукатурка на основе водной дисперсии акрилового полимера с использованием мраморного гранулята, окрашенного в цвета идентичные натуральным.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий "мозаичной" фактуры, используемых для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.)

СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Обладает стойкостью к атмосферным осадкам
- Светостойкость
- Паропроницаемость ("стены дышат")
- Пожаробезопасность
- Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющими средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором"

Подробная инструкция на www.bayramix.ru.

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпатлевать дефектные участки. Прогрунтовать проникающим грунтом «Астар ФИКС» (при нанесении материала на стекломагнезитовый лист рекомендуется использовать специальный «Грунт по стекломагнезиту»). Завершить подготовку основания нанесением грунта «Астар Кварцевый», предварительно тонированным в основной цвет декоративного покрытия. Мраморную штукатурку наносить после полного высыхания грунта (не менее 24 часов).

Перед применением «Сафташ» перемешать, разбавить до нужной консистенции водой: около 1 литра на 20 кг материала. Материал наносить на всю поверхность без перерыва «от угла до угла». Важно следить за равномерным нанесением, не допуская образования нахлестов. По истечении 15-20 минут после нанесения заглаживать ещё сырую поверхность чистой кельмой, смоченной водой. Для получения ровных стыков и углов использовать малярный скотч; его следует удалить до затвердения материала. «Сафташ» наносится в один слой, толщиной в полторы-две крошки.

Нанесение:

Наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД:	В зависимости от размера фракции: крупная – 3,0-3,5 кг/м², средняя – 2,5-3,0 кг/м², мелкая – 1,5-2,0 кг/м².
ЦВЕТ:	36 цветовых решения.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Минимальная температура обработки +5°C
ВРЕМЯ СУШКИ:	"Живая" на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ:	18 мес. в невскрытой заводской упаковке.
УПАКОВКА:	20 кг пластиковые ведра.