



weber.min winter

Декоративная минеральная штукатурка для работ при отрицательной температуре (до – 10 °С)

- Долговечная
- Морозостойкая
- Паропроницаемая

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления **weber.therm, weber.therm min, weber.therm comfort.**
- Для декоративно-защитной отделки оштукатуренных поверхностей в системе **weber.therm Unitop.**
- Для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.

8 800 234 01 31
www.vetonit.weber
Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

weber SAINT-GOBAIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый/белый
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,18-0,22
Температура нанесения	от -10 °С до +20 °С
Расход смеси, кг/м^2	
1.5 мм «шуба»	2,0-2,2
2.0 мм «шуба»	3,0-3,2
2.0 мм «короед»	2,6-2,8
Время жизни, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,35
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли, наледи и грязи, обезжиренным. Основания не должны подвергаться усадке или деформации. Неровности (≥2 мм/м) необходимо выровнять с помощью подходящего материала (например, **weber.stuk cement winter**). Основание необходимо защитить от попадания дождевой и стекающей воды. Запрещается выполнение работ под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Во время выполнения работ и в течение 3-х суток после их окончания температура окружающей среды должна быть не ниже - 10 °С. Рекомендуется производить укрытие лесов на участке выполнения работ при помощи установленной на лесах ветрозащитной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков. **Мешок со смесью перед использованием необходимо выдержать в течение суток при температуре выше +10 °С.**

Грунтование поверхности

Поверхность необходимо грунтовать за 24 часа до нанесения штукатурки с помощью **weber.prim Uni** (при температуре выше +5 °С). При температуре ниже +5 °С грунтовать не нужно, необходима только механическая очистка поверхности (не допускается работа по пористым основаниям: пено-, газобетонным блокам без предварительного выравнивания поверхности).

Приготовление раствора

Залить в чистую емкость 4,5-5,5 литров воды и засыпать мешок со штукатуркой (25 кг). Замешивать раствор необходимо в чистой воде при температуре около +20 °С. Перемешивать смесь необходимо при помощи миксера или дрели с насадкой для штукатурных растворов, со средней скоростью вращения 400-600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков. Раствор выдерживают в течение 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1 минуты. Раствор должен быть использован в течение 1 часа. Переодически перемешивайте раствор, без добавления воды.

Выполнение штукатурных работ

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50-70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя. Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактуру формируют круговыми движениями, слегка прижимая полутерок к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности полутерка, переодически очищая его. При необходимости прервать работу, границу заклеить малярной лентой, завершить нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой.

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

Последующий уход и окраска

Необходимо, чтобы в течение 3-х суток после нанесения материала температура окружающей среды не опуска-

лась ниже -10 °С.
К окраске поверхности **weber.min winter** можно приступать после высыхания материала, но не ранее чем через 14 суток при условии среднесуточной температуре выше 0 °С.. За 12 часов до окрашивания поверхность грунтуется при помощи **weber.prim multi**. Для окраски можно использовать следующие краски: силиконовую - **weber.ton micro V** или акриловую – **weber.ton akrylat**.

Внимание
Рекомендуется использовать краску, заколерованную в светлые цвета.
В случае появления белесых разводов на отделанной поверхности рекомендуется дождаться высыхания поверхности, прогрунтовать с помощью **weber.prim multi**, окрасить акриловой краской **weber.ton akrylat**.

Очистка инструмента
Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

Меры предосторожности
При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.