



TECHNICAL DATA SHEET

TYTAN PROFESSIONAL

Анкер химический зимний двухкомпонентный (компонент А + компонент В)

Высокопроизводительный быстросохнущий двухкомпонентный синтетический состав на основе полиэстерной смолы. Применяется в сочетании с металлическими анкерными резьбовыми шпильками(болтами, арматурными прутками и т.п.). Наносится с помощью пистолета аппликатора для картриджей, через сменную насадку миксер непосредственно в подготовленное отверстие. Специально разработан для осуществления анкерных креплений в тяжелом и легком бетоне, природном камне, граните, в пустотельных и полнотелых строительных материалах (полнотелый кирпич).Специально разработан для осуществления анкерных креплений высокой надежности при отрицательных температурах до -20°C. Низкая вязкость облегчает процесс выдавливания и смещивания при низких температурах. Обеспечивает отличную адгезию, исключая перерасход состава, снижая стоимость крепления и повышая экономическую эффективность.

Преимущества

- Разработан для применения в различных строительных поверхностях: пустотельный кирпич, бетонные блоки, природный камень, бетон и др.
- Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции
- Устойчивый к агрессивным средам (кислотам и щелочам)
- Используется со стандартными пистолетами для герметиков
- Не воспламеняемый и не опасный
- Высокопрочный, после отверждения

Применение

- Установка перил и маркиз
- Парковочные замки
- Установка бойлерных баков
- Установка спутниковой антенны

Инструкция к применению

В полнотельные поверхности

1. Сверлим отверстие

| | |
|--|--|
| | Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному размеру инъекционной гильзы. |
|--|--|

2. Очищаем просверленное отверстие

a) Очистка с использованием механического насоса

| | |
|--|--|
| | Отверстия тщательно очищаем, используя насос. Следует воздержаться от использования для продувки непрофессиональных приспособлений - так как объем и сила воздушного потока недостаточны для удаления бетонной крошки из отверстия, особенно при монтаже на горизонтальную поверхность |
| | Прочищаем отверстие специальной стальной металлической щеткой для прочистки отверстия необходимого размера (см. Таблицу 1.) крутящим движением, как минимум 4 раза. |
| | Повторяем продувку как минимум 4 раза. Строительная пыль, осевшая на стенках высверленного отверстия, способна снизить прочность соединения до 80%. |

b) Очистка с использованием воздушного компрессора


| | |
|--|---|
| | Продуваем отверстие воздушным компрессором (мин. Мощность 6 бар.), как минимум 2 раза, начиная с самой глубины (при необходимости можно использовать трубку-насадку для удлинения). Избегать попадания с воздухом масла в отверстие из Компрессора. |
| | Прочищаем отверстие специальной стальной металлической щеткой для прочистки отверстия необходимого размера (см. Таблицу 1.) крутящим движением, как минимум 2 раза. |
| | Повторяем продувку как минимум 2 раза. Строительная пыль, осевшая на стенках высверленного отверстия, способна снизить прочность соединения до 80%. |

3. Установка

| | |
|--|--|
| | Откручиваем колпачок на картридже. Отрезаем фольгу под металлическим зажимом. |
| | Плотно накрутите стандартную насадку-миксер для химического анкера. Необходимо использовать насадки миксеры TYTAN PROFESSIONAL, которые идут в комплекте с картриджем или поставляются отдельно. |
| | Вставить картридж с химическим анкером в аппликатор (пистолет). |
| | Перед заполнением отверстия, выдавить через насадку миксер смесь химического анкера на бумагу, до появления однородного цвета на выходе. В зависимости от объема картриджа, выдавать следует - на 5 см, при объеме картриджа: 165, 300, или 400 мл. - на 10 см, при картридже большего объема |
| | Вставить инъекционную сетчатую гильзу TYTAN PROFESSIONAL в отверстие. Равномерно полностью заполнить инъекционную сетчатую гильзу химическим составом начиная со дна. Заполнить приблизительно на 2/3 отверстия. |
| | Резьбовая оцинкованная шпилька или арматура должны быть сухими и без загрязнений. Установить оцинкованную шпильку или арматуру в отверстие до упора и провернуть несколько раз для равномерного распределения смолы, в течение времени полного отверждения при температуре(см. таблицу №2) |
| | После полного отверждения химического состава возможно приложение нагрузки. Скорость схватывания и отверждения зависит от температуры окружающей среды (см. Таблицу №2). |

В пустотельные поверхности

4. Сверлим отверстие




Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному размеру инъекционной гильзы. Сверление в кладке из пустотельных материалов производить без перфорации и/или удара. Рекомендуется применять специальные сверла для керамики.


5. Очищаем просверленное отверстие

Перед установкой инъекционной гильзы, прочищаем отверстие специальной стальной металлической щеткой для прочистки отверстия необходимого размера


6. Установка




Снять с картриджа защитный колпачок, отрезать фольгу под металлическим зажимом. Установить картридж в пистолет для выпрессовывания.



Плотно накрутите стандартную насадку-миксер для химического анкера. Необходимо использовать насадки миксеры TYTAN PROFFESIONAL, которые идут в комплекте с картриджем или поставляются отдельно.







Вставить картридж с химическим анкером в аппликатор (пистолет).



Перед заполнением отверстия, выдавить через насадку миксер смесь химического анкера на бумагу, до появления однородного цвета на выходе. В зависимости от объема картриджа, выдавать следует

- на 5 см, при объеме картриджа: 150, 300, или 400 мл.
- на 10 см, при картридже большего объема

| | |
|--|---|
|  | Установить в просверленное отверстие соответствующую сетчатую гильзу. |
|  | Вставить носик насадки-миксера в сетчатую гильзу до конца. Равномерно полностью заполнить инъекционную сетчатую гильзу химическим составом начиная со дна. Заполнить до конца инъекционную гильзу. |
|  | Резьбовая оцинкованная шпилька или арматура должны быть сухими и без загрязнений. Установить оцинкованную шпильку или арматуру в отверстие до упора и провернуть несколько раз для равномерного распределения смолы, в течение времени полного отверждения при температуре (см. таблицу №2) |
|  | Удалить остатки химического состава с поверхности. После полного отверждения химического состава возможно приложение нагрузки. Скорость схватывания и отверждения зависит от температуры окружающей среды (см. Таблицу №2). |

Технические данные

Продукт содержит стирол.

Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с паспортом безопасности (ПБ) перед использованием продукта.



TECHNICAL DATA SHEET

Таблица 1. Методы очистки с помощью металлической щетки

| Размер | Диаметр сверла в мм | steel brush (мм) | Методы очистки | |
|--------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | Очистка с помощью насосов (МАС) | Очистка сжатым воздухом (САС) |
| M8 | 10 | 12 | Да ... $h_{ef} \leq 80$ mm | |
| M10 | 12 | 14 | Да ... $h_{ef} \leq 100$ mm | |
| M12 | 14 | 16 | Да ... $h_{ef} \leq 120$ mm | |
| M16 | 18 | 20 | Да ... $h_{ef} \leq 160$ mm | |
| M20 | 24 | 26 | Да ... $h_{ef} \leq 200$ mm | |
| M24 | 28 | 30 | Да ... $h_{ef} \leq 240$ mm | |

Таблица 2. Время застывания

| Температура поверхности | Рабочее время | Полное время затвердения |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| -20°C * | 60 Мин. | 600 Мин. |
| -10°C | 45 Мин. | 450 Мин. |
| 0°C | 20 Мин. | 360 Мин. |
| 5°C | 6 Мин. | 240 Мин. |
| 15°C | 2 Мин. | 30 Мин. |

* Температура картриджа должна быть как минимум +5°C

Термостойкость — от (-40°C) до (+50°C) и кратковременно (+80°C);

Таблица 3. Расход хим. состава на твердотелой поверхности

| Размер | Диаметр отверстия (мм) | Глубина отверстия (мм) | Расход хим. состава (при 165мл)* шт. | Расход хим. состава (при 300мл)* шт. |
|--------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| M8 | 10 | 80 | <39 | <71 |
| M10 | 12 | 90 | <24 | <44 |
| M12 | 14 | 110 | <14 | <26 |
| M16 | 18 | 125 | <8 | <14 |

*Заполнение отверстия: 2/3 глубины

Таблица 4. Расход хим.состава на пустотелой поверхности

| Размер | Инъек. гильза | Диаметр отверстия (мм) | Глубина отверстия (мм) | Расход хим. состава (при 165мл)* шт. | Расход хим. состава (при 300мл)* шт. |
|----------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| M6, M8 | 12 x 50 | 12 | 55 | 29 | 53 |
| M10, M12 | 15 x 85 | 16 | 90 | 10 | 19 |
| M10, M12 | 15 x 130 | 16 | 135 | 7 | 13 |
| M14, M16 | 20 x 85 | 20 | 90 | 6 | 11 |

*Заполнение инъекционной гильзы: Полное



TECHNICAL DATA SHEET

Таблица 5. Размеры и параметры установки резьбовых шпилек

| Размер | Допустимые нагрузки* кН (ненапряжённый бетон С 20/25) | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | Номинальная нагрузка (Nrк) | Расчетная нагрузка (Nrd) | Рекомендованная нагрузка (Nrec) | Интервал (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Диаметр шпильки (мм) | Глубина (мм) |
| M8 | 19.0 | 12.7 | 9.07 | 160 | 10 | 9 | 80 |
| M10 | 30.2 | 12.17 | 8.70 | 200 | 12 | 12 | 90 |
| M12 | 43.8 | 16.8 | 12.00 | 240 | 14 | 14 | 110 |
| M16 | 81.6 | 24.14 | 17.25 | 320 | 18 | 18 | 125 |
| M20 | 127.4 | 38.13 | 27.23 | 400 | 24 | 22 | 170 |
| M24 | 183.6 | 47.65 | 34.03 | 450 | 28 | 26 | 210 |
| M30 | 280.0 | 65.97 | 47.12 | 520 | 35 | 32 | 280 |

Логистические данные

| Объем | Упаковка | Количество на паллете |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 300мл | Пластиковый картридж | 1600 |

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в прохладном и сухом месте.
Срок годности продукта 18 месяцев с даты производства.