

ТЕКС
Эмаль алкидно-уретановая ДЛЯ ПОЛА**ТИП**

Органорастворимый лакокрасочный материал. Готовая к применению высококачественная алкидно-уретановая эмаль для внутренних работ. Образует покрытие, устойчивое к воздействию воды, масел и бытовых моющих средств. Обладает отличными декоративными свойствами и повышенной износостойкостью.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется по ранее окрашенным и неокрашенным бетонным, деревянным и металлическим полам.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски полов в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой (гаражи, склады, спортивные залы и другие хозяйственные помещения), а также полов расположенных снаружи помещений под навесом (балконы, террасы, веранды). Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Цвет

Серый, светло-серый, красно-коричневый, желто-коричневый. Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Блеск

Глянцевый.

Расход

8–11 м²/л. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.

Разбавитель

Уайт-спирит.

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением.

Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)

«От пыли» - 8–10 часов.
Следующий слой наносить через 24 часа.
Внимание! При понижении температуры до (10÷15) °C и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться в 2–3 раза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Эмаль алкидно-уретановая ДЛЯ ПОЛА

Плотность (кг/л)	1,13–1,2 кг/л.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Прогнозируемый срок службы покрытия	Прогнозируемый срок службы покрытия не менее 2 лет.
Сухой остаток по массе (%)	55–75% в зависимости от цвета.
Хранение и транспортировка	<p>В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.</p> <p>Выдерживает кратковременное хранение и транспортировку при отрицательных температурах. При хранении и транспортировке при отрицательной температуре перед применением грунт-эмаль выдержать при температуре (20±2) °C в течение 3 суток и тщательно перемешать. Не ставить вверх дном.</p> <p>Срок годности - 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.</p>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
----------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Эмаль алкидно-уретановая ДЛЯ ПОЛА**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и загрунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком ВЮТЕКС. Дефекты деревянных поверхностей выровнять готовой Шпатлевкой по дереву ВЮТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Бетонная поверхность должна быть сухой, выдержанной не менее 4-х недель после укладки. Сильновпитывающие бетонные поверхности загрунтовать разбавленной (не более 15% от массы) эмалью.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать! Наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя кистью, валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) или распылением, тщательно прокрашивая неровности, углы и кромки. При необходимости разбавить уайт-спиритом: не более 5% от массы эмали. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

Очистка инструментов

По окончании работ инструменты промыть уайт-спиритом или сольвентом.

Эксплуатация поверхности

Поверхность готова к эксплуатации через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости через 4 недели. Через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.

Окружающая среда и безопасность

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Не распылять вблизи огня.
Класс пожарной опасности покрытия на основе эмали алкидно-уретановой ДЛЯ ПОЛА – КМ4.
Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);
Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью);
Группа токсичности – Т3 (высокоопасные);
Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие).

Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Эмаль алкидно-уретановая ДЛЯ ПОЛА

специальные защитные перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. При проведении окрасочных работ и после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный