



- Прочный
- Износостойкий
- Быстро сохнет
- Не растрескивается на стыках паркетных досок
- Для внутренних работ
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка
-

О продукте

| | |
|--------------------|--|
| Назначение | Быстросохнущий уретан-алкидный паркетный лак FAKTURA™ предназначен для декоративной отделки и защиты паркета, окрашенных и новых деревянных полов, лестниц, а также других изделий из дерева, эксплуатируемых внутри зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и общественных помещений с нормальной нагрузкой, где не требуется специальный режим влажной дезинфекции. Допускается нанесение по линолеуму. Обладает уникальной прочностью и износостойкостью, надежно защищает паркет от царапин и других внешних воздействий. Образует прозрачное эластичное покрытие, устойчивое к временному воздействию воды и бытовых моющих средств. Не растрескивается на стыках паркетных досок |
| Тип продукта | Органоразбавляемый |
| Разбавитель | Уайт-Спирит |
| Область применения | Для внутренних работ |

| | |
|-------------------------------|---|
| Объекты окраски | Паркет, Деревянные полы, Лестницы, Изделия из дерева (двери, мебель, столярные изделия) |
| Тип поверхности | по дереву |
| Колеровка | Машинная, База А |
| Особенности | Колеруется на специализированном оборудовании по каталогам цветов для лаков |
| Срок эксплуатации поверхности | Не менее 7 лет |
| Гарантийный срок хранения | 24 месяцев |
| Состав | Уралкид, растворитель, сиккатив, целевые и специальные добавки |
| Нормативный документ | ТУ 2311-008-49404743-2006 |

Характеристики

| Расход | |
|---|---|
| По ровной невпитывающей поверхности | до 15 м ² /л |
| Комментарий | На однослойное покрытие – 1 л до 15 м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения |
| Сушка | |
| Полный набор свойств (Дни) | 5 |
| До нанесения след. слоя (Часы) | 8 |
| До степени 3 (Часы) | 8 |
| Полное высыхание (Часы) | 48 |
| Комментарий | При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 8-10 часов (каждый слой), до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 5 дней. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С | 30 |

| | |
|----------------------------|--|
| Транспортировка и хранение | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°C до +30°C |
|----------------------------|--|

Фасовки

| Вид тары | Фасовка | Вес |
|----------|---------|---------|
| Ведро | 2,7 л | 2,43 кг |
| Банка | 0,7 л | 0,63 кг |

Инструкция по применению

| | |
|----------------------------|--|
| Способ нанесения | Кисть, Валик |
| Условия при окраске | На всех этапах окрашиваемая поверхность должна быть сухой (с влажностью не более 12%) |
| Предварительная подготовка | <p>1. Паркет отциклевать или отшлифовать, очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений.</p> <p>Новую деревянную поверхность, эксплуатируемую в условиях повышенной влажности, рекомендуется предварительно обработать Грунт-пропиткой FAKTURA™.</p> <p>2 Ранее окрашенную поверхность обработать шлифовальной шкуркой, пыль удалить.</p> <p>3. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.</p> |
| Окраска | <p>Наносить кистью или валиком для лака равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре выше + 5°C.</p> <p>Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шкуркой, очистить от пыли. При необходимости лак разбавить уайт-спиритом в количестве не более 5%</p> |
| Меры предосторожности | <p>Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы</p> |
| Класс опасности | 3 |