

FASSADENPUTZ

МАТОВАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

- Содержит мраморную крошку размером до 1,2 мм
- Обладает высокой прочностью и эластичностью, растяжение на разрыв более 100 %
- Содержит добавки против грибка и плесени
- Наносится в один слой
- Обладает высокой стойкостью к воздействию щелочи
- Трещиностойкая



Описание

Матовая текстурированная фасадная краска, содержит в составе мраморную крошку с размером частиц до 1,2 мм, что позволяет скрыть изъяны поверхности. Образует очень прочное атмосферостойкое покрытие с оптимальной паро- и водонепроницаемостью. Обладает высокой эластичностью, что в свою очередь препятствует возникновению трещин и разрушению покрытия. Содержит добавки против грибка и плесени, защищающие поверхность от поражения биологическими образованиями. Наносится в один слой толщиной до 1,5 мм.

Область применения

Для наружных работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон, кирпичная кладка и т. п.) и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**. В качестве основы нанесите на поверхность матовую текстурированную фасадную краску **Sikkens Alphacoat**, заколерованную в цвет финишного покрытия.

Нанесите финишный слой не ранее чем через 16 часов после нанесения основы. Перед нанесением тщательно перемешайте содержимое банки при помощи электродрели, оснащенной мешалкой, на малых оборотах не более 200 об/мин.

Нанесите финишный слой при помощи пластиковой белой кельмы, после нанесения обработайте поверхность кельмой, делая круговые движения по поверхности.

Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °С до +30 °С.

Разбавление

Не требуется.

Технические характеристики

Уникальные компоненты	Мраморная крошка, добавки против грибка и плесени
Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Пластиковая кельма/терок
Сухой остаток (масс)	77 %
Плотность	1,7 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа

Расход	1–1,5 м ² /л, в зависимости от толщины наносимого слоя, оптимальная толщина мокрого слоя 1,5 мм
Базы	W05, M15
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Дополнительная информация	Растяжение на разрыв более 100 % по методу Эриксона
Водонепроницаемость	W3 (низкая), по DIN EN 1062-1
Паропроницаемость	V2 (средняя), по DIN EN 1062-1

Упаковка



15 л