

## ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

<b>Тип</b>	Латексная шпатлевка готовая к применению.
<b>Область применения</b>	Предназначена для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, а также для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	0,6-1 м <sup>2</sup> /кг (1-1,7 м <sup>2</sup> /л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 78 %
<b>Плотность</b>	Ок. 1,7 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Заполняющая способность</b>	До 5 мм
<b>Хранение транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
<b>Фасовка</b>	1,5 кг; 3 кг; 5 кг; 8 кг; 16 кг; 30 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при обработке</b>	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%. Не рекомендуется проводить шпатлевание в случае непосредственного воздействия на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. Во впадинах и углублениях до 5 мм.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от старых, непрочных держатых покрытий, пыли, грязи. В случае поражения грибком, плесенью или микроорганизмами, поверхность обработать дезинфицирующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Сильно впитывающие и мелящие поверхности прогрунтовать грунтом фасадным «Профи» ТЕКС.
<b>Выравнивание</b>	Наносить шпателем в один или несколько слоев на сухую подготовленную поверхность. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструмент промыть водой.

<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.
---------------------	---

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.
--------------------------------	---

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный