

МАЙ



ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАЙ

Краткая аннотация

Фасовка - канистра ПЭТ -5,0 кг - канистра ПЭТ -9,0 кг	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение Грунтовка универсальная для наружных и внутренних работ на основе акриловой дисперсии. Глубоко проникает в структуру поверхности, закрывая поры, что способствует снижению расхода финишного материала. Легко наносится. Может использоваться для разбавления ВД материалов. для предварительной обработки оштукатуренных, зашпаклеванных, цементных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также ДВП, ДСП внутри и снаружи помещений.	Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП
Применение Обрабатываемые грунтовкой поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений, высолов. Перед грунтованием удалить непрочное держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть. материал готов к применению. Перед началом работ тщательно перемешать. Окраску поверхности допускается производить при круглосуточной температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Рекомендуемая температура для окраски (20±2)°С,	Расход: грунтовки на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 10 м².

относительная влажность воздуха (65±5)%. При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°C. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности. При грунтовании не допускать образования на поверхности гладкой, блестящей пленки. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 ч. Полное высыхание покрытия через 24 ч при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% в зависимости от толщины слоя. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.	
--	--

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Внешний вид покрытия	Не образует видимой пленки
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с дипметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C, не менее	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	1,9-2,1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.

Транспортировка и хранение

Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Состав:
вода, акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирующие добавки.

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru