

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ШАГРЕНЬ» СТРОЙТЕКС

Тип Краска водно-дисперсионная для отделки стен и потолков.

Область применения Предназначена для декоративной, финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях с умеренной влажностью. Образует прочное декоративное покрытие на основе мрамора. Позволяет скрывать незначительные дефекты подложки. Рекомендована для жилых, коммерческих, промышленных и складских помещений. Подходит для бетонных, ранее зашпатлеванных или оштукатуренных поверхностей, гипсокартонных панелей. Также используется для отделки ранее окрашенных водно-дисперсионными красками прочно держащихся поверхностей (после предварительного зашкуривания). Для применения в местах общего пользования (межквартирных коридорах, лестничных клетках, холлах и вестибюлях). Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	1,5 - 2 кг/м ² . Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий при нанесении и определяется на месте проведения работ.
Сухой остаток	Ок. 74 %.
Плотность	1,7 – 1,8 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Нанесение распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	До 24 часов, в зависимости от толщины слоя. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 65% время высыхания может увеличиваться.
3 размера фракции	0,5 мм – 1,0 мм; 1,0 мм – 1,5 мм; 1,5 мм – 2,0 мм;
Цвет	Белый
Колеровка	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски ТЕКС «Профи».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ШАГРЕНЬ» СТРОЙТЕКС

Хранение и транспортировка	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке – 12 месяцев.
Фасовка	16 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Перед применение краску тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не менее $+5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Предварительная подготовка Поверхность очистить от пыли, грязи, непрочно держащихся старых покрытий. Сильно мелящие поверхности зачистить до прочного основания. Крупные, значительные дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать подходящей водно-дисперсионной грунтовкой ТЕКС.

Окраска Перед использованием тщательно перемешать. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%. По окончании работ инструменты промыть водой. Наносить на подготовленную поверхность распылением с помощью картушного пистолета в 1 слой, при необходимости разбавить водой не более 5% от объема.

Параметры для нанесения распылением:

для краски с размером фракции 0,5мм – 1,0мм давление 3 атм, диаметр сопла 6 мм;
для краски с размером фракции 1,0мм – 1,5мм давление 4 атм, диаметр сопла 6 мм;
для краски с размером фракции 1,5мм – 2,0мм давление 6 атм, диаметр сопла 6 мм.
Более точные параметры определяются путем пробного выкрашивания на объекте.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. При работе использовать резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**