

# МАЙ

## ГРУНТОВКА ГФ-021 МАЙ

Цвета: серый, красно-коричневый



### Краткая аннотация

#### Фасовка

- Банка металлическая – 0,9 кг,
- Банка металлическая – 2,2 кг,
- Ведро железное – 23,0 кг

Нормативная документация:  
ТУ 2312-294-49404347-2015

#### Назначение

Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ. универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ по металлу и дереву. Покрытие грунтовки устойчиво к действию воды и солей, выдерживает перепады температур от -45°C до +60°C. Позволяет сократить расход финишного материала, избежать разнооттеночности при окрашивании неоднородной поверхности. Обеспечивает высокопрочное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью, предупреждает его отслаивание.

Пригодные подложки:  
дерево, металл, бетон

#### Применение

Поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C. При необходимости разбавить сольвентом, ксилолом или их смесью с уайт-спиритом до консистенции, удобной для нанесения.

Расход: грунтовки на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 12 м<sup>2</sup>.

Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. 2. Декларация о соответствии	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.	

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	В соответствии с принятыми и утвержденными контрольными образцами цвета серый оттенок не нормируется красно-коричневый, оттенок не нормируется
Внешний вид пленки	Покрытие должно быть ровным, однородным, матовым или полуматовым
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	80
Массовая доля нелетучих веществ, %	54
Степень перетира, не более	50-60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	30
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее - раствора хлористого натрия с массовой долей 3%; - минерального масла	24

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b></p> <p><i>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</i></p>	
--	--

**Транспортировка и хранение**

*транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.*

*Состав: алкидный лак, целевые добавки, пигменты и наполнители, растворитель, сиккатив.*

**Производитель**

АО «Русские краски» по заказу под контролем качества

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: [kraski@yarkraski.ru](mailto:kraski@yarkraski.ru), [yarkraski.ru](http://yarkraski.ru)