

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК BIOTEKS

Тип	Универсальный грунт с высокой проникающей способностью под водо- и органоразбавляемые антисептики.
Область применения	Предназначен для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Применяется для пиленной, строганой и бревенчатой древесины, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей окраске водными и органоразбавляемыми антисептиками, красками или эмалями. Защищает древесину от биопоражений (синевы и плесени). Не применяется для обработки уже зараженной древесины. Не является самостоятельным покрытием, не защищает от воздействия солнечного света. После высыхания грунта нанести финишное покрытие, что обеспечит высокую степень защиты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	9 - 11 м ² /л по строганой поверхности древесины; 5 - 9 м ² /л по пиленной поверхности древесины.
Сухой остаток	9-12%.
Плотность	Ок. 1,02 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, тампоном или окуранием.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	1 час, финишную окраску производить не ранее, чем через 12 часов. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Блеск	Не определяется.
Цвет	Бесцветный.
Грибостойкость	Покрытие обладает повышенной стойкостью к воздействию грибов (грибостойкость ПГ _{хо} ГОСТ 9.050-75, метод 2).
Хранение и транспортировка	При температуре выше 5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
Фасовка	0,8 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины должна быть менее 40%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше 5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
------------------------------	---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:

8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК BIOTEKS

Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Подгнивший верхний слой древесины снять шлифованием и очистить поверхность жесткой щеткой. Покрытые плесенью поверхности очистить с помощью хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Перед нанесением поверхность просушить.
Окраска	Перед применением грунт перемешать. Наносить на сухую поверхность кистью, тампоном или окуном в 1-2 слоя. Торцы пропитать до насыщения.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (Cat A/g) 30 г/л (2010)	Универсальный грунт-антисептик BIOTEKS содержит VOC (ЛОС) не более 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лаками, красками и растворителями.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки можно утилизировать совместно с бытовыми отходами. Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:

8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)