




Грунтовка Premia Club БЕТОНКОНТАКТ

для наружных и внутренних работ

- Адгезионная
- Для гладких слабовпитывающих оснований
- Акриловая
- Не требует удаления «старой» отделки
- Суперсила - «плитка на плитку»



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведро 3 кг – ведро 7,5 кг – ведро 15 кг 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Специальная адгезионная грунтовка БЕТОНКОНТАКТ на основе акриловой дисперсии с кварцевым наполнителем максимально усиливает сцепление с гладкими, не впитывающими основаниям. Образует шероховатую поверхность, которая легко удерживает «тяжелые» покрытия (облицовочную плитку, толстослойную декоративную штукатурку) на вертикальных поверхностях. Грунтовка тонирована для визуального выделения обработанных участков</p>	<p>Пригодные подложки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. предварительная обработка плотных, слабо впитывающих влагу оснований (типа монолитного бетона) перед нанесением толстослойных штукатурок, шпатлевок. 2. перед укладкой новой керамической плитки без демонтажа на старую с помощью плиточного клея. 3. для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению, для проведения ремонтных работ в старых домах.
<p>Применение.</p> <p>обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, жировых загрязнений, высолов, от непрочного держащегося старого</p>	<p>Расход грунтовки на однослойное покрытие – 250-</p>

покрытия, от меловой и известковой краски. Перед применением тщательно перемешать для равномерного распределения крошки в объеме. Наносить при температуре поверхности, грунтовки и воздуха не ниже +5°C и влажности воздуха не выше 75% кистью, валиком в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Не разбавлять.	300 г/м ² . Высыхание слоя грунтовки при температуре (20±2)°C и влажности воздуха не более 75% – 3-4 часа, до нанесения отделочных материалов, плитки - 24 часа.
---	---

Не рекомендуется уменьшать расход материала — это может привести к снижению адгезии поверхности.
Не наносить при температуре воздуха выше +30°C. Обработанную поверхность защищать от строительной пыли, отделочные материалы поверх слоя Бетонконтакта лучше наносить не позднее 2 -ух суток.
Не наносить на замороженные поверхности.

Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности	
---	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Розовый. Оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	После высыхания образует матовое неоднородное покрытие с равномерно распределенными включениями
Массовая доля нелетучих веществ, %	35-43
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°C, ч, не более	3
Морозостойкость, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

Меры предосторожности Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пожаровзрывобезопасна	Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
---	---

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА до -30°C» - допускается 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.	Состав: акриловая дисперсия, кварцевый наполнитель, фунгицидные добавки, вода, краситель.
--	--

Производитель:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

