




Грунтовка Premia Club глубокопроникающая для внутренних работ

- Акриловая
- Для сухих помещений
- Антикапиллярная
- С исчезающим индикатором нанесения
- Выравнивает впитывающую способность пористых оснований
- Максимально глубоко проникает в мельчайшие поры и капилляры поверхности
- Сокращает расход краски



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – бутылка 1 л – канистра 5 л – канистра 10 л 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Акриловая глубокопроникающая грунтовка PREMIA CLUB для внутренних работ. Выравнивает впитывающую способность и укрепляет верхние слои подложки, увеличивает адгезию к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала. Рекомендуются использовать в комплексе с материалами PREMIA CLUB. Может использоваться для разбавления ВД материалов. Содержит невымываемый, исчезающий индикатор для визуального выделения обработанных участков.</p>	<p>Пригодные подложки:</p> <p>пористые, но не рыхлые поверхности: оштукатуренные, зашпатлеванные, цементные, асбоцементные, бетонные, кирпичные, гипсовые. Подходит для ДВП, ДСП, гипсокартона.</p>
<p>Применение.</p> <p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жировых загрязнений, высолов, от непрочно держащегося старого покрытия, от меловой и известковой краски. Перед применением перемешать.</p> <p>Наносить при температуре поверхности, грунтовки и воздуха не ниже +5°C и влажности воздуха не выше 75% валиком, кистью для водных красок, распылением в 1-2 слоя, не допуская образования блестящей поверхностной</p>	<p>Расход грунтовки на однослойное покрытие – в зависимости от впитывающей способности поверхности - 1 литр до 10 м².</p> <p>Высыхание каждого слоя грунтовки при температуре</p>

пленки после высыхания.	(20±2)°С – 15 мин, до нанесения краски - 5-8 часов
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид в таре	Жидкость розового цвета
Внешний вид покрытия	Не образует видимой пленки. Загрунтованная поверхность-розовая
Массовая доля нелетучих веществ, %	1,9-2,1
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°С, ч, не более	1
Величина рН	7,5-9,5
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, сек	10
Морозостойкость, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.</p>
<p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА до -30°С» - допускается 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, целевые добавки, вода, краситель.</p>
<p>Производитель: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84 kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	

