

ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

KSK-602



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2023.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный однокомпонентный герметик на битумной основе предназначен для герметизации и склеивания всех видов кровельных материалов. Применяется при обновлении и ремонте кровельных покрытий: устранение течей между перекрывающимися деталями, заделка трещин в мембранных покрытиях, рубероиде, щелей в бетоне, стенах, штукатурке. Пригоден для герметизации коньков крыши, скатных кровель, дренажных и сточных труб, вентиляционных выводов, элементов водостока. Предназначен для наружных работ, при экстренном ремонте можно наносить на влажные поверхности. Обладает высокой адгезией к большинству кровельных материалов: листовому металлу, жести, алюминию, меди, латуни, керамике, бетону, штукатурке, черепице, кирпичу и т. п. Не требует предварительного грунтования. Не подходит для склеивания полиуретана и полистирола. Затвердевший герметик характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками: водостойкий, долговечный, постоянно остаётся пластичным, отлично переносит перемещения и вибрации, не выцветает, устойчив к воздействию УФ-излучения, атмосферным воздействиям и температурным перепадам. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.

СВОЙСТВА.

- Высокая адгезия к листовому металлу, жести, алюминию, меди, латуни, керамике, бетону, штукатурке, черепице, кирпичу.
- Пластичный, отлично переносит любые перемещения и вибрации.
- Время образования поверхностной плёнки — 20–30 мин. (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С до +90 °С.
- На 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +1 °С до +30 °С, температура герметика должна составлять +20...25 °С.
- Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45° по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Инструменты и запачканные поверхности очистить механическим способом. При очистке рекомендуется использовать уайт-спирит или другой органический растворитель.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте.

УПАКОВКА.

Туба 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.

битум, алифатические углеводороды, ксилол, карбонат кальция, полимерное связующее.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незасохшим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.



KSK-602

чёрный

EAN: 4606445039948

ITF: 14606445039945

Произведено по заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО». Россия, 142455, Московская обл., г. Ногинск, г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 5, ком. 309. Тел.: +7 (495) 737-38-42.

Производитель: Akkim Yapı Kimyasalları San.VE TIC.A.S. Yesilbayir Mah.Simsir Sok. No: 22 Hadimkoy Arnavutkoy Istanbul, Turkey.

kudo-bond.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

