



INTÉRIEUR AQUA 7 (Интерьер Аква 7)

VINCENT I-7

Краска для влажных помещений.
Антибактериальная. Экстрамоющаяся.



Основные характеристики: тиксотропная водно-дисперсионная краска; образует легко очищаемое шелковисто-матовое, обладающее высокой белизной и влагостойкостью покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств, 5 % Хлорамина Б и мокрому трению (1 класс по DIN EN 13300); выпускается в двух базах - А и С.

Состав: сополимерная акриловая водная дисперсия, диоксид титана (рутит), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, пропиленгликоль, тексанол.

Область применения: для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха, в том числе в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (детские комнаты, ванные и умывальные комнаты, кухни, пищеблоки, подъезды, лестничные клетки, вестибюли и т.п.; в ванных и умывальных комнатах, кухнях без прямого попадания воды). Наносят на минеральные основания (бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок и их разновидностей) поверхности. Качество поверхности должно быть не ниже категории K4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в разделе «Область применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5). В случае поверхности с цветовой контрастностью, а также при использовании краски базы С ярких неукрывистых цветов необходимо нанесение дополнительного грунтовочного слоя грунтовкой Uniprim (Vincent G-1), колерованной в оттенок, близкий к цвету выбранной базы С. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, kleевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

Нанесение: непосредственно перед нанесением краску тщательно перемешать, причём краску из разных партий или из разных банок перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка или одного помещения. Краску наносят валиком, кистью в два слоя, краскопультом - в один-два слоя на чистую сухую подготовленную поверхность при температуре окружающего воздуха плюс (8 - 30) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Каждый слой следует наносить от угла до угла стены или на весь потолок без перерывов в нанесении. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18 - 22) °C - через 6 ч. При нанесении кистью или валиком краску не разбавлять! При механизированном нанесении краску разбавляют чистой водой. **Нанесение ПНЕВМАТИЧЕСКИМ краскопультом.** При нанесении методом воздушного распыления рекомендуется компрессор с производительностью от 200 л/мин при давлении 2-2,5 бар и краскопульт с форсункой 1,4-1,8 мм. Разбавление материала не более 5 %. **Нанесение БЕЗВОЗДУШНЫМ краскопультом.** Рекомендуемое рабочее давление для форсунок типа Trade Tip 3 - 180 бар, размер сопла форсунки 0,011-0,013 дюйма, для форсунок типа HEA ProTip - 80 бар, размер сопла форсунки 0,011-0,013 дюйма. При однослоином нанесении краску не разбавлять, при двухслойном - разбавление краски не более 5 %. Оборудование высокого давления должно применяться строго в соответствии с рекомендациями производителя во избежание получения серьезных травм! **Распыление методом HVLP.** Оборудование должно использоваться в соответствие с рекомендациями производителя. Рекомендуемое разбавление материала не более 10 %.

Расход: 0,08 - 0,12 л/м² на один слой. При однослоином механизированном нанесении для достижения качественного декоративно-эксплуатационного покрытия минимальный расход не должен быть менее 0,16 л/м², максимальный расход определяется исполнителем работ опытным путем. При механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % на каждом слое в зависимости от типа оборудования.

Колеровка: по каталогам Decocolor, Decocolor II, RAL, NCS: база А - в светлые и средней интенсивности цвета; база С - в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета. Для получения покрытия белого цвета используют неколерованную базу А. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет блеск покрытия, размер и освещенность поверхности.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: покрытие можно протирать мягкой губкой (или тканью), смоченной водой, водным раствором моющего средства, 5 % раствором Хлорамина Б не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств! После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. У колерованной краски (особенно в базе С) при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка.

Срок годности: 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 9 / 2,25 / 0,9

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

Инструмент



Кисть



Валик



Air Spray
Ready



Airless
Ready to Spray



HVLP
Ready to Spray

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода
«ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Лицевая
ЭКСТРАМОЮЩАЯСЯ

Тыльная

Intérieur Aqua I-7 ((Интерьер Aqua I-7))

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

1 класс

Степень блеска **7** – во втором слева квадрате

Количество циклов мокрого трения - **12000**

Заменить/добавить QR-code – 3 штуки (прилагаются)

Всё остальное – как у EXTRAMAT

На крышку

Интерьерная краска для стен и потолков. Рекомендуется для ванных комнат и кухонь (*этот текст написать прописными буквами*)

**ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ
ОБРАЗУЕТ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
НЕ ЖЕЛТЕЕТ
ЛЕГКО МОЕТСЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 12 000 ЦИКЛОВ МОКРОГО ТРЕНИЯ**

РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



Этикетки_индекс										
Линейка	Наименование	Транскрипция	Размер	Вид	Тара	Фасовка_кг	Фасовка_л	Индекс	Заказ	Кол-во
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	120x220	верхняя	пластик			9	12481	
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	278x163	лицевая	пластик			9	12482	
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	278x163	тыльная	пластик			9	12483	
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	334x120	круговая	пластик		0,9	12484		
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	455x145	круговая	пластик			2,25	12485	
VN	Intérieur Aqua 7 (Vincent I-7)	Интерьер Аква 7	78	верхняя	металл			0,9	12486	

