



- Беспленочное покрытие — не нарушает естественного «дыхания» древесины
- Специальная консистенция для максимального глубокого проникновения в древесину
- Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений
- Идеально подходит для пропитки и защиты торцов
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

## О продукте

<p>Назначение</p>	<p>Грунт-пропитка FAKTURA™ для древесины предназначен для предварительной обработки деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Благодаря специально подобранной консистенции хорошо впитывается, позволяя более глубоко проникнуть фунгицидным добавкам в древесину, что делает защиту от синевы, плесени, грибков и других видов биоповреждений более эффективной. Предотвращает проникновение воды и влаги в основание, выравнивает впитывающую способность и структуру деревянной поверхности и как результат - покрытие более ровное и гладкое.</p> <p>Как самостоятельное покрытие может быть использовано временно на период перевозки и хранения пиломатериалов. Идеально подходит для пропитки и защиты торцов. Рекомендуется использовать под покрытие лаками FAKTURA™.</p>
<p>Тип продукта</p>	<p>Органоразбавляемый</p>
<p>Разбавитель</p>	<p>Не разбавлять</p>

Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности перед последующим нанесением финишных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных материалов и фанеры и т.д.).
Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Нет
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 7 лет
Гарантийный срок хранения	24 месяцев
Состав	Раствор алкидных смол в органических растворителях, модифицирующие, фунгицидные и другие целевые добавки
Нормативный документ	ТУ 2311-310-49404743-2016

## Характеристики

<b>Расход</b>	
По ровной невпитывающей поверхности	до 14 м <sup>2</sup> /л
Комментарий	На однослойное покрытие – 1 л до 14 м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения
<b>Сушка</b>	
До нанесения след. слоя (Часы)	24
Полное высыхание (Часы)	24
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% –30-40 минут (первый слой), последующих слоев — 24 часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше
Транспортировка и хранение	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.

## Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	7,2 кг
Ведро	2,5 л	2 кг
Банка	0,7 л	0,56 кг

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой (влажность древесины 12-15%)
Предварительная подготовка	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить.</li><li>2. Старое покрытие удалить полностью, при необходимости отшлифовать, пыль удалить.</li><li>3. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA™ по дереву.</li></ol> Перед применением Грунт-пропитку FAKTURA™ тщательно перемешать. Не разбавлять!
Окраска	Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины, тщательно втирая, кистью, валиком, распылением, окунанием в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости основания
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы
Класс опасности	3