



- Трещиностойкая • Атмосферостойкая • Долговечная 10 лет • Высокоэластичная • Относительное удлинение не менее 100% • Водостойкая • Скрывает трещины и мелкие дефекты основания до 3-х мм • Для наружных и внутренних работ

## О продукте

Высокоэластичная водостойкая резиновая краска PREMIA CLUB ELASTIC предназначена для защиты и декоративной отделки крыш, откосов окон, бордюров, а также стен, потолков, декоративных элементов в жилых и общественных помещениях, фасадов, цоколей зданий и сооружений, требующих долговременной эксплуатации и подверженных образованию трещин (идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой). Покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Краска образует гладкое матовое покрытие, устойчивое к лёгким механическим воздействиям и загрязнениям, способное скрывать трещины (до 3-х мм) и мелкие дефекты основания, а также усиливать шумоизоляцию кровли.

Назначение	Для наружных и внутренних работ, рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях группы А, Б, В, в том числе в детских дошкольных, учебных, спортивных, медицинских (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных) учреждениях, предприятиях пищевой отрасли, жилых и общественных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Тип продукта	Водно-дисперсионный

Разбавитель	Вода
Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	<p>Минеральные поверхности (шифер волнистый и плоский, черепица цементно-песчаная, бетонные изделия, кирпич, цементно-стружечные плиты, асбестоцементные плиты, фиброцементные плиты, цементно-песчаные штукатурки); оцинкованный металл и алюминий после предварительной подготовки поверхности; загрунтованные металлические поверхности; деревянные поверхности (внутри помещений и снаружи под навесом): ДСП, ДВП, OSB, фанера, и т.д.); искусственная черепица типа «Ондулин», гипсокартон (внутри помещений), зашпатлеванные или ранее окрашенные поверхности.</p> <p>Не использовать для окрашивания полов, тротуарной плитки и др. поверхностей, подверженных истиранию; объектов, постоянно контактирующих с водой.</p>
Тип поверхности	по минеральным поверхностям, гипсокартону, по дереву, по металлу, по бетону
Влажная уборка	Да
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Особенности	<p>База А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а так же может колероваться в пастельные тона на специализированном оборудовании или вручную совместимыми колеровочными красками. База С (см. маркировку) является основой (полуфабрикатом) для получения ярких, насыщенных тонов и в неколерованном виде не применяется! База А и С колеруются на специализированном оборудовании по каталогам MONICOLOR NOVA, SPIRIT, NCS, RAL Classic.</p>
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да

Срок эксплуатации поверхности	Не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые и антисептические добавки, вода
Нормативный документ	ТУ 2316-226-49404743-2005

## Характеристики

<b>Блеск</b>	
Матовый	
<b>Расход</b>	
По ровной невпитывающей поверхности	до 8 м <sup>2</sup> /кг
Комментарий	Расход может изменяться в зависимости от цвета, качества подготовки и впитывающей способности поверхности. Расход и время высыхания Базы С может увеличиваться в зависимости от выбранного цвета.
<b>Сушка</b>	
Полный набор свойств (Часы)	14
До нанесения след. слоя (Часы)	4
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С и влажности (65±5)% – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. При температуре воздуха ниже +15°С и повышенной влажности второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины покрытия, температуры и влажности воздуха. Окончательное формирование покрытия достигается через 14 суток.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	
Стойкость к мокрому истиранию	Влажная уборка

Класс стойкости к мокрому истиранию	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	72
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до –30°С при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

## Фасовки

Вид тары	Фасовка
Ведро	6 кг
Ведро	3 кг
Ведро	12 кг
Ведро	1,1 кг

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Валик, Краскопульт, Кисть
Условия при окраске	Наносить при температуре поверхности, краски и воздуха от +5°C до +30°C и влажности воздуха не выше 75%. Запрещается красить в жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, дожде, тумане, при температуре основания, воздуха и краски ниже +5°C и выше +30°C, по обледенелой поверхности. Свежеокрашенную поверхность следует защищать от влаги, дождя, росы.
Предварительная подготовка	Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Грязь, пыль, жир, высолы, непрочное держащееся старое отслаивающееся покрытие, мел, известковую краску удалить. Биологические заражения очистить при помощи специальных составов. Ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния. Обеспылить. Неровности, трещины, выбоины выровнять ШПАТЛЕВКОЙ PREMIA CLUB УНИВЕРСАЛЬНОЙ или соответствующего назначения. Прогрунтовать. Высушить. Неокрашенную металлическую поверхность грунтовать антикоррозионной грунтовкой, оцинкованную или алюминиевую поверхность – грунтовкой для цветных металлов, новую деревянную поверхность — грунтом-антисептиком, минеральные основания — грунтовкой глубокопроникающей (сильно впитывающие поверхности), укрепляющей (рыхлые поверхности). При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания. Краска готовая к применению. Разбавление не требуется. При необходимости краску можно разбавить водой в количестве не более 5%. При нанесении краскораспылителем — разбавить водой до удобной для нанесения консистенции. Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния.
Окраска	Наносить валиком, краскораспылителем, кистью для водных красок в 2-3 слоя.
Максимальная температура нанесения	30°C

Очистка инструмента	Вода
Эксплуатация поверхности	Окончательное формирование покрытия достигается через 14 суток.
Меры предосторожности	Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

**SKU**

УПН	Название
006949	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая база С, ведро 1,1 кг
006970	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая база С, ведро 12 кг
006959	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая база С, ведро 3 кг
006963	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая база С, ведро 6 кг
006948	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая белая база А, ведро 1,1 кг
006969	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая белая база А, ведро 12 кг
006960	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая белая база А, ведро 3 кг
006962	Краска PREMIA CLUB ELASTIC резиновая белая база А, ведро 6 кг