



- Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи, образует водоотталкивающее покрытие, сдерживает растрескивание древесины
- Специальная биоцидная добавка защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений, не выделяется из покрытия даже при высоких температурах
- Не препятствует естественному «дыханию» древесины
- Для внутренних работ
- Не требует предварительного грунтования
- Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому организму – обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

О продукте

Лак FAKTUR для бань и саун шелковисто-матовый акриловый водоразбавляемый защищает от умеренной и повышенной влажности и высоких температур (до +120оС) деревянные поверхности бань, саун, парильных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует потемнению древесины. С натуральным воском и ионами серебра (Ag+). Применяется уникальная технология подготовки раствора до размеров 10-30 нм (Патент № 2497856 Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течении всего срока службы. Технологичен в работе: легко наносится. Покрытие выдерживает многократное мытье. Не желтеет. Предохраняет древесину от растрескивания.

Назначение	Предназначен для бань и саун, защищает от умеренной и повышенной влажности и высоких температур (до +120оС) деревянные поверхности бань, саун, парильных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует потемнению древесины. С натуральным воском и ионами серебра (Ag+).
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Для внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Машинная
Особенности	С натуральным воском и ионами серебра (Ag+)
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Гарантийный срок хранения	24 месяцев
Состав	Термостойкая акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, функциональные добавки, вода
Нормативный документ	ТУ 2316-003-49417770-2007

Характеристики

Блеск	
Матовый	
Расход	
По ровной непористой поверхности	до 10 м ² /л
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	24
До степени 3 (Часы)	2
Полный набор свойств (Дни)	3
Комментарий	При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 1 час (первый слой), последующих слоев — 24 часа. Покрытие готово к эксплуатации через 3 суток сушки и последующего протапливания и проветривания сауны (бани).
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5оС до +30оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30оС при транспортировании. В случае замерзания лак размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	2,7 л	2,7 кг
Ведро	0,9 л	0,9 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить при температуре выше +5°C и влажности воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%. Новые деревянные поверхности очистить от грязи, пыли, жировых и др. загрязнений. Далее – отшлифовать, пыль удалить. Покрытия лаками/пропитками на основе растворителей удалить полностью. Ранее окрашенную водными лаками поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния или отциклевать, пыль удалить. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву. Перед применением лак тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. Во время окрасочных работ лак периодически перемешивать.
Окраска	Наносить специальными кистью, краскораспылителем или валиком для водных лаков тонким равномерным слоем по направлению ворса древесины спокойными движениями в 2 и более слоев. Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака, поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. В парильне лак наносить в 1 слой без разбавления и использовать только бесцветный. В остальных помещениях наносить 2 и более слоев, при необходимости первый слой наносить лаком, разбавленным на 10% водой
Максимальная температура нанесения	40°C
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен

Класс опасности	3
-----------------	---