



- -для наружных и внутренних работ - сокращает расход финишного материала - препятствует образованию коррозии

О продукте

Универсальная грунтовка ГФ-021 предназначена для обработки деревянных и металлических поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает высокопрочное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью, предупреждает его отслаивание, защищает (изолирует) металл от коррозии. Совместима со многими лакокрасочными материалами естественной сушки. Позволяет значительно сократить расход финишного материала, избежать разнооттеночность при окрашивании неоднородной поверхности.

Назначение	Универсальная грунтовка ГФ-021 предназначена для обработки деревянных и металлических поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает высокопрочное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью, предупреждает его отслаивание, защищает (изолирует) металл от коррозии. Совместима со многими лакокрасочными материалами естественной сушки. Позволяет значительно сократить расход финишного материала, избежать разнооттеночность при окрашивании неоднородной поверхности.
Тип продукта	Органоразбавляемый
Разбавитель	Сольвент, Ксилол, Уайт-Спирит

Область применения	Для наружных и внутренних работ
Объекты окраски	для обработки деревянных и металлических поверхностей
Тип поверхности	по дереву, по металлу
Колеровка	Нет
Готовые цвета	Красно-коричневый, Серый
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Состав	алкидный лак, пигменты, целевые добавки, наполнитель, растворители, сиккатив.
Нормативный документ	ТУ 2312-294-49404743-2015

Характеристики

Блеск	
Матовый	
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 17 м ² /л
По впитывающей поверхности	до 15 м ² /л
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	24
До степени 3 (Часы)	24
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	5
Комментарий	
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	0
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Фасовки

Вид тары	Фасовка
Барабан	20 кг
Банка	1,9 кг
Банка	0,8 кг

Инструкция по применению

Условия при окраске	при температуре выше 5С
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины. Отслаивающееся старое покрытие удалить. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Окраска	Грунтовку наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 50С. При необходимости разбавить сольвентом, ксилолом или их смесью с уайт-спиритом до консистенции, удобной для нанесения. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем.
Максимальная температура нанесения	30°С
Очистка инструмента	уайт-спирит
Меры предосторожности	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей.
Класс опасности	3