

# Декоративный материал Bayramix "MINERAL" (Минерал)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного гранулята на основе водной дисперсии акрилового полимера.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, используемых для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

### Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.)

## СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Обладает стойкостью к атмосферным осадкам
- Светостойкость
- Паропроницаемость (“стены дышат”)
- Пожаробезопасность
- Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором”

Подробная инструкция на [www.bayramix.ru](http://www.bayramix.ru).

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основы должны быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим **грунтом Астар**. Грунт желательно предварительно подкolorовать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку **Bayramix Mineral** (Минерал).

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала).

При нанесении придерживаться принципа “от угла до угла”, т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Идеальным считается нанесение **Bayramix Mineral** (Минерал) в один слой (толщиной в полторы крошки).

### Нанесение:

Наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>РАСХОД:</b>	В зависимости от размера фракции: крупная – 3,0-3,5 кг/м <sup>2</sup> , средняя – 2,5-3,0 кг/м <sup>2</sup> , мелкая – 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup> .
<b>ЦВЕТ:</b>	52 цветовых решения.
<b>ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:</b>	Минимальная температура обработки +5°C
<b>ВРЕМЯ СУШКИ:</b>	“Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток.
<b>ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:</b>	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ:</b>	18 мес. в невскрытой заводской упаковке.
<b>УПАКОВКА:</b>	25 кг пластиковые ведра.