



- Для наружных и внутренних работ
- Подходит для OSB по подготовленной поверхности. Natural wax effectively counteracts moisture penetration, mold, and microorganisms.
- Does not crack, does not interfere with the natural «breathing» of wood.
- Protects from UV radiation — prevents burning and aging of wood.
- Durable — service life of the coating with Faktura Primer — not less than 10 years.
- Base A, base C for machine application.
- Does not contain harmful components and is safe for the environment and human health.

О продукте

Краска FAKTURA для деревянных фасадов водоразбавляемая на основе специального акрилового связующего и натурального воска. Образует водо- и атмосферостойкое эластичное паропроницаемое («дышащее») покрытие, которое не разрушается при сезонном изменении состояния древесины, обладает высокими гидроизолирующими свойствами. Краска FAKTURA для деревянных фасадов отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры и неблагоприятным атмосферным условиям. Быстросохнущая. С биозащитой от синевы, плесени и других микроорганизмов.

Назначение

Предназначена для окраски деревянных фасадов. Краска водоразбавляемая на основе специального акрилового связующего и натурального воска. Образует водо- и атмосферостойкое эластичное паропроницаемое («дышащее») покрытие, которое не разрушается при сезонном изменении состояния древесины, обладает высокими гидроизолирующими свойствами. Краска FAKTURA для деревянных фасадов отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры и неблагоприятным атмосферным условиям. Быстросохнущая. С биозащитой от синевы, плесени и других микроорганизмов.

Тип продукта

Водно-дисперсионный

Разбавитель	Вода
Область применения	Для наружных работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Особенности	Подходит для OSB по подготовленной поверхности
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, титановый пигмент, функциональные и антисептические добавки, наполнитель, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-005-49417770-2008

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 10 м ² /л
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	30
До степени 3 (Часы)	1
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Комментарий	Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное высыхание – 24 часа. Способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 5 суток. До окончательной стойкости – 1 месяц, после чего покрытие можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой ткани, губки, щетки с мягким ворсом. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	11,7 кг
Ведро	2,7 л	3,51 кг
Ведро	0,9 л	1,17 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик
Условия при окраске	Наносить при круглосуточной температуре воздуха выше +5°C, относительной влажности воздуха не более 80% и влажности древесины не более 20% при нормальных погодных условиях.
Предварительная подготовка	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву. Новые поверхности очистить от смолы, грязи, пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. Далее – отшлифовать, пыль удалить. Металлические элементы очистить от ржавчины, отшлифовать и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Новую деревянную поверхность обработать Грунтовкой FAKTURA для деревянных фасадов антисептической (согласно инструкции по нанесению). Особо тщательно обработать сучки и торцы Грунтовкой FAKTURA для деревянных фасадов антисептической или Грунтпропиткой FAKTURA для древесины. Краска готова к применению после перемешивания. При использовании краскораспылителя – развести до рабочей вязкости водой, но не более 5% от объема.
Окраска	Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) специальной кистью для водных красок, валиком, краскораспылителем.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	До окончательной стойкости – 1 месяц, после чего покрытие можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой ткани, губки, щетки с мягким ворсом.

Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4