

## Грунтовка ГФ-021 АНТИКОРРОЗИОННАЯ

<b>Тип</b>	Готовая к применению алкидная антикоррозионная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает надежную защиту металла в системе с финишным покрытием. Обладает отличными адгезионными свойствами, легко наносится.
<b>Область применения</b>	Применяется для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей перед окраской алкидными эмалями и масляными красками внутри и снаружи помещения. Может использоваться для кратковременной защиты металла от коррозии перед финишной окраской.
<b>Объекты применения</b>	Предназначена для ворот, труб, заборов, гаражей, решеток, садового инвентаря, стальных, чугунных и кованых изделий, других элементов интерьера и экстерьера.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	10-15 м <sup>2</sup> /кг
<b>Сухой остаток</b>	67 - 74%
<b>Плотность</b>	1,2 - 1,4 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком, распылением или окунанием.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	Перекраска финишным покрытием через 24 часа. <b>Внимание!</b> При понижении температуры до (10±15)°C и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться в 2-3 раза.
<b>Цвет</b>	Серый, красно-коричневый. Во избежание различий в оттенке используйте грунтовку одной партии.
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при t выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников отопления. При хранении и транспортировке при отрицательной температуре перед применением грунтовку выдержать при t (20±2)°C в течение 3 суток и тщательно перемешать. Не ставить вверх дном. Срок годности - 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
<b>Фасовка</b>	2,5 кг, 24 кг

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## Грунтовка ГФ-021 АНТИКОРРОЗИОННАЯ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при грунтовании</b>	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
<b>Предварительная подготовка</b>	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Удалить рыхлую ржавчину и окалины. Поверхность обезжирить ацетоном.
<b>Грунтование</b>	<b>Перед применением грунтовку тщательно перемешать!</b> Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылением или окунанием. При необходимости разбавить уайт-спиритом: не более 5% от массы грунтовки.
<b>Очистка инструментов</b>	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Не распылять вблизи огня. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки. При проведении окрасочных работ и после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный