



- Препятствует выходу смол на поверхность древесины хвойных пород/ препятствует выделению смол
- В комплексе с Краской FAKTURA обеспечивает долговечность покрытия сроком не менее 8 лет
- Для наружных и внутренних работ
- Защищает от биопоражений: содержит активные вещества для защиты от синевы, плесени, грибков и других микроорганизмов.
- Не препятствует естественному «дыханию» древесины
- Не содержит вредных компонентов и безопасна для окружающей среды и здоровья человека

О продукте

Назначение	Водоразбавляемая на основе акрилового связующего и специального наполнителя, препятствующего выходу смол на поверхность древесины. Применяется перед нанесением финишного покрытия – Краски FAKTURA для деревянных фасадов. Выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивает адгезию к последующим слоям, повышая тем самым равномерность нанесения, прочность и долговечность комплексного покрытия
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Для наружных работ
Объекты окраски	Деревянные фасады из пиленой, строганной древесины, для обработки торцов.
Тип поверхности	по дереву

Колеровка	Нет
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 7 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, специальный наполнитель, функциональные и антисептические добавки, вода
Нормативный документ	ТУ 2316-005-49417770-2008

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 11 м ² /л
Комментарий	На однослойное покрытие – 1 л до 11 м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения. Точный расход определяется при пробной окраске на объекте
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	2
Полное высыхание (Часы)	2
До степени 3 (Часы)	1,5
Комментарий	При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 4 часа. До нанесения Краски FAKTURA – 24 часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°С при транспортировании. В случае замерзания грунтовку размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания грунтовка сохраняет первоначальные свойства

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	9,09 кг
Ведро	2,7 л	2,727 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой
Предварительная подготовка	<ol style="list-style-type: none">1. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.2. Новые поверхности очистить от смолы, грязи, пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. Далее – отшлифовать, пыль удалить.3. Металлические элементы очистить от ржавчины, отшлифовать и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.4. Особо тщательно обработать сучки и торцы, рекомендуется наносить не менее 2 слоев. Грунтовка готова к применению после перемешивания
Окраска	Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) специальной кистью для водных красок, валиком, распылением в 1-2 слоя при круглосуточной температуре воздуха выше +5 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и влажности древесины не более 20% при нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана)
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Грунтовка пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4